ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЫБОРГСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Леншоссе. д. 18-а, пом-29.
Тел./факс (81378)2-08-53, vku@vozrnerud.ru
Сбыт (812) 377-17-64
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестована Уполномоченным органом АО «СИСТЕМА АКСЕКО»
Аттестат аккредитации № RU.АСК.ИЛ.980 от 23.08.2021 г.
Действительно до 23.08.2027 г.
188800, Ленинградская область, г. Выборг, промрайон Таммисуо, карьер «Эркиля»,
т/ф (81378)2-08-53, E-mail: mmozina@vozrnerud.ru

П А С П О Р Т № 1095

на отгруженную партию гранитного щебня, полученного из изверженных (интрузивных) горных пород месторождения «ЭРКИЛЯ», по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Смесь фракций 5-20 мм

ОБРАЗЕЦ

Дата: 01 октября 2026 г

Плательщик: _____

Грузополучатель: ООО "ДСК Гранит НН" 603073 Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Композиторская 22-12

Номер партии: 392 Кол-во щебня 67,2 тонн 1 вагонов

№ пп	Наименование показателей		Фактически	
1.	Зерновой состав. Полные остатки на ситах, % по массе:			
		2,5 мм	97,3	
		5,0 мм	95,2	
		12,5 мм	58,7	
		20 мм	8,4	
		25 мм	0,3	
2.	Содержание пылевидных, глинистых частиц, % по массе		0,4	
	в том числе глины в комках , % по массе		0	
3.	Содержание зерен слабых пород, % по массе		0	
4.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, группа		3 (16,7%)	
5.	Марка по прочности (дробимости)		М1000	
6.	Марка по истираемости		И2	
7.	Марка по морозостойкости		F300	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг		351	
9.	Насыпная плотность, (измерения в цилиндре V 20л.) т/м^3		1,36	
10.	Содержание вредных компонентов и примесей:	***не более***	**ГОСТ**	**Факт**
	Аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах,	ммоль/л	50	20,50
	Сера, сульфиды, сульфаты, в пересчете на SO_3 ,	% по массе	1,5	0,25
	Пирит,	% по массе	4,0	0,2
	Слюда,	% по массе	15	0,01
	Галоидные соединений в пересчете на ион хлора,	% по массе	0,1	0,01
	Уголь, древесные остатки,	% по массе	1,0	0,1
	Свободных волокон асбеста,	% по массе	0,25	Не обнаружены
	Содержание органических веществ (колометрическая проба)	Не должен придавать раствору окраску соответствующую или темнее эталона		Раствор бесцветный

ООО «Выборгское карьероуправление» ОТК №17

Пробоотборщик испытательной лаборатории _____ Ткаченко Н.Ю.